

『モスソイル』データシート

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-23

スタウトビル 6F

三石物産株式会社



品名	モスソイル
型式	—

材料証明	標準規格
比重	約 1.6
含水比	1.0%未満
粒度	10.0mm 以下
荷姿	25kg/袋入り
組成	真砂土 85.2%、固化材 14.5%、 透水保水材 0.15%、無機顔料 0.15%
物性	吸水率：17.1%、透過水 pH：7.5 かさ比重：2.00

機械特性(試験項目)	試験結果	試験方法
曲げ強度	1.0N/mm ²	JIS R 5201
圧縮強度	4.0N/mm ²	JIS R 5201
透水係数	10 ⁻⁷ m/sec	JIS A 1218
凍結融解特性	30cycle	ASTM 666
耐摩耗性	4.5mm/1000 回	JIS K 7205
すべり抵抗	81BPN (乾燥時)	ASTM E 303
	69BPN (湿潤時)	

※試験体はすべて 28 d 強度で計測。製品特性上平均値を丸めて記載。